

SUPRASTRIP 625

类别号:

AWS A5.14: EQ NiCrMo3

全焊缝金属成分 (典型值, %)

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Nb	Fe	W	Cu
0.02	0.07	0.13	—	—	21.70	余量	9	3.60	0.50	—	—

SUPRASTRIP 600

类别号:

AWS A5.14: EQ NiCr-3

全焊缝金属成分 (典型值, %)

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Nb	Fe	W	Cu
0.02	3	0.10	—	—	20	余量	—	2.50	0.40	—	—