

## SUPRASTRIP 309L

类别:

AWS A5.9: EQ309L

全焊缝金属成分 (典型值, %)

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Nb	Cu	N	FN
0.015	1.60	0.40	—	—	23.60	13.30	—	—	—	—	—

## SUPRASTRIP 308L

类别:

AWS A5.9: EQ308L

全焊缝金属成分 (典型值, %)

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Nb	Cu	N	FN
0.012	1.90	0.30	—	—	20.00	10.50	—	—	—	—	—

## SUPRASTRIP 309LMo

类别:

AWS A5.9: EQ309LMo

全焊缝金属成分 (典型值, %)

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Nb	Cu	N	FN
0.015	1.80	0.30	—	—	24	13	3	—	—	—	—

## SUPRASTRIP 316L

类别:

AWS A5.9: EQ316L

全焊缝金属成分 (典型值, %)

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Nb	Cu	N	FN
0.014	1.60	0.35	—	—	18.70	12.60	2.70	—	—	—	—

## SUPRASTRIP 347

类别:

AWS A5.9: EQ347

全焊缝金属成分 (典型值, %)

C	Mn	Si	P	S	Cr	Ni	Mo	Nb	Cu	N	FN
0.053	1.40	0.30	—	—	19.50	10.10	—	0.57	—	—	—